

Грунт ГФ-021 быстросохнущий

ТУ-2312-009-79211527-2006

1. Описание продукта	Основу грунтовки составляет алкидный лак высшего сорта, а также наполнители, антисептические пигменты, сиккативы, растворители.		
2. Цвет	По образцу заказчика или по образцу цвета контрольного образца ООО «Новоколор».		
3. Рекомендуемое применение	Предназначена для грунтования металлических, деревянных (включая ДСП) и оштукатуренных поверхностей под покрытие различными эмалями.		
4. Подготовка поверхности	Ранее окрашенные поверхности отшлифовать, удалить пыль. Металлические поверхности обезжирить ацетоном или растворителем 646. При окраске бетона, его также рекомендуется очистить от пыли и других загрязнений. При необходимости зашпатлевать.		
5. Условия нанесения	Окрасочные работы проводить при температуре не ниже +5°C и относительной влажности воздуха не выше 70%.		
6. Подготовка грунта к работе	Грунт тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем (ксилол, нефрас, уайт-спирит). Если при хранении образовалась пленка, ее следует удалить. При формировании пленки, грунт не является браком и не теряет антисептических свойств. При работе с краскораспылителем, грунт рекомендуется отфильтровать.		
7. Способ нанесения и расход	Кисть	80-100 мл/м ²	
	Валик	70-85 мл/м ²	
	Краскораспылитель	60-75 мл/м ²	
8. Рекомендуемое количество слоев	Толщина одного слоя зависит от степени разбавления грунта, температуры, метода нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия. Толщина одного слоя не должна		

	превышать 40 мкм. Допускается нанесение в 1-2 слоя.	
9. Технические характеристики	Наименование показателя	Норма
	Внешний вид пленки	После высыхания пленка должна быть ровной, матовой или полуглянцевой
	Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 при температуре (20±0,5) °C, с	170-190
	Массовая доля нелетучих веществ, %	80-83
	Степень перетира, мкм, не более	40-50
	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±0,5)°C, ч, не более	
	- одного слоя	8
	-двухслойного покрытия	10
10. Эксплуатация	Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от -40°C до +40°C	
11. Меры предосторожности	<p>Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции, в резиновых перчатках, с использованием средств индивидуальной защиты.</p> <p>Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании грунта на кожу промыть ее теплой водой с мылом.</p> <p>Хранить грунт в помещении, в плотно закрытой таре, вдали от нагревательных приборов, исключив попадание на него прямых солнечных лучей и влаги.</p>	
12. Гарантийный срок хранения	12 месяцев	