

Краткое описание ЛКМ АО «МХЗ»

Армофайер® Конструктив ТУ 2313-014-23354769-2010

Огнезащитный толстослойный материал на органическом растворителе

Область применения	Материал предназначен для обеспечения конструктивной защиты стальных несущих конструкции зданий и сооружений (колонны, связи, балки, фермы), с целью повышения предела их огнестойкости при приведенной толщине металла менее 5,8 мм
Описание материала и покрытия на его основе	<ul style="list-style-type: none">• Однокомпонентный• Температура эксплуатации от минус 60 до плюс 50 °C• Высокая технологичность и простота в нанесении• Ремонтопригодность после проведения монтажа
Основные характеристики	<ul style="list-style-type: none">• Покрытие – матовое• Цвет – белый• Массовая доля нелетучих веществ – 65-70 %• Толщина Армофайер® Конструктив (по сухому слою) при 20 °C:<ul style="list-style-type: none">– первый слой до 1600 мкм;– последующие слои до 1800 мкм.• Расход¹ на 1 мм (по сухому слою) – 1,6 кг/м²• Обеспечивает предел огнестойкости – R 60, R 90, R 120, R 150• Минимальное время выдержки покрытия до нанесения следующего слоя при распылении, не менее, чем:

Температура при нанесении	1 слой, ч	Последующие слои, ч
от 0 до плюс 35 °C	4-5	5-6
от минус 15 до 0 °C	5-6	7-8

- Температура нанесения от минус 15 до плюс 35 °C
- Покрытие на основе огнезащитного материала Армофайер® Конструктив – естественной сушки (отверждается при температуре окружающего воздуха)
- Время полного отверждения огнезащитного покрытия Армофайер® Конструктив зависит:
 - от выбранной системы покрытия (марка грунтовки и покрывного материала);
 - толщины огнезащитного покрытия Армофайер® Конструктив в соответствии с требованиями по огнестойкости (зависит от приведенной толщины металла, группы огнестойкости);
 - толщины однослойного покрытия Армофайер® Конструктив (при наборе заданной толщины покрытия);
 - времени межслойной сушки, температурных и влажностных параметров воздуха при нанесении и отверждении системы покрытия;
 - температуры самого материала перед нанесением, степени разбавления материала и марки растворителя.
- При возникновении вопросов по конкретной системе огнезащитного покрытия на основе Армофайер® Конструктив необходимо обратиться к специалистам АО «Морозовский химический завод»

¹ Расход без учета технологических потерь, зависящих от способа нанесения, степени распыла, применяемого оборудования, квалификации рабочих, характеристики поверхности.

**Краткая информация по нанесению огнезащитного материала Армофайер® Конструктив**

Очистка поверхности	Перед нанесением огнезащитного материала Армофайер® Конструктив, огрунтованная поверхность должна быть чистой, без масла и пыли.
Подготовка материала	Перед применением материал перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- или электромиксером не менее 5 минут до полного исчезновения осадка и однородности по всему объему, после чего выдерживается в течение примерно 10 минут до исчезновения пузырей. Для получения качественного покрытия температура материала при нанесении должна быть близка к температуре поверхности окрашиваемого изделия.
Разбавление	При положительных температурах окружающей среды разбавление материала не требуется. При необходимости применяются растворители – толуол, ксилол, орто-ксилол.
Методы и параметры нанесения	При безвоздушном распылении (БВР) необходимо соблюдать: – расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности 300-500 мм; – рабочее давление 200-220 бар; – диаметр сопла безвоздушного распылителя дюйм (мм): 0,027 (0,68); 0,029 (0,73); 0,031 (0,78); – угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой поверхности. Рекомендуемый угол распыления 30°, 40°, 50°.
	При нанесении вручную в зависимости от площади окрашиваемой конструкции и конфигурации используются валики (без ворса, предпочтительно велюр) и кисти из натуральных волокон различных размеров и форм.
Система покрытия	Применяется в системе с антикоррозионной грунтовкой Армокот® 01 ТУ 2312-009-233547769-2008. Для защиты покрытия от атмосферных воздействий, для обеспечения химической стойкости и придания цвета возможно применение покрывного слоя в виде материалов марки Армокот® ТУ 2312-009-23354769-2008.
Промывка оборудования	Оборудование следует промывать толуолом, ксилолом, ацетоном, Р-4, Р-5, 646.
Примечание	<ul style="list-style-type: none">• Удельный вес – 1,25-1,3 кг/л.• Упаковка – 20 кг.• Срок годности при хранении – 1 год с момента изготовления при соблюдении всех условий хранения. Возможно хранение и транспортировка при отрицательных температурах до минус 30 °С.
	Более подробная информация содержится в Технологической инструкции.
	Информация по использованию продукции АО «Морозовский химический завод» основывается на лабораторных исследованиях и практическом опыте применения данного вида продукции. Продукция АО «Морозовского химического завода» предназначена исключительно для профессионального использования, что подразумевает под собой, тот факт, что окончательный потребитель имеет достаточный набор знаний о ее применении, ознакомлен с технологической инструкцией на данный вид продукции и соблюдает правила технической и пожарной безопасности при работе. В случае неправильного применения материалов, а также не соблюдения требований технологической инструкции и дополнительных рекомендаций, АО «Морозовский химический завод» не несет ответственности за срок службы и качество покрытия. АО «Морозовский химический завод» оставляет за собой право на изменения технологический инструкций в одностороннем порядке без предварительного уведомления покупателей. Действительной является последняя редакция технологической инструкции, размещенная на официальном сайте www.tdmhz.ru на каждый материал отдельно. При необходимости вы можете запросить актуальную редакцию технологической инструкции непосредственно в АО «Морозовский химический завод».



АО «Морозовский химический завод» рекомендует всем потребителям, использующим продукцию АО «МХЗ» обращаться в АО «МХЗ» для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.
